
## 涼感加工

## 巴司办一儿仪



Company of the Compan	
涼感性	優れた冷感性能を有します。
	Q-MAXによる接触冷感値が、0.2(⊿T=20℃)以上。
	実測値は、0.28前後の実力を持っています。
吸水性·透湿性	綿本来の吸水性や透湿性を損なわないので、
	快適な着心地は変わりません。
風合い	生地そのものの、風合いを損なうことはありません。
	また、柔らかさやハリコシなど、さまざまな調整が可能です。
優美性	生地表面の毛羽が少なく、光沢に優れています。
耐久性	洗濯耐久性に優れ、涼感、風合い、光沢等は洗濯後も損なわれません。

東海染工株式会社 岐阜事業所